

1. Charakteristika

Parketový tmel je jednosložkový tmel na bázi polyakrylátu bez rozpouštědel, v průběhu vytvrzování bez zápachu. Tmel odolává UV záření, je přetíratelný (slučitelnost s nátěrem doporučujeme odzkoušet) po dokonalém vyschnutí.

2. Použití

Parketový tmel je vhodný pro tmelení diletujících spojů, spár a prasklin u parketových, dřevěných a laminátových podlah a všude tam, kde lze předpokládat mírný pohyb tmelených podkladů. Také lze použít pro spárování dřevěného obložení, pro spáry zeď x podlaha. Tmel udrží pohyb a zejména zabrání vnikání prachu a vody do spár.

Aplikační postup: Podkladové plochy musí být odprášené a odmaštěné, do 5% mohou být vlhké. Naneste tmel do požadovaného prostoru a pomocí mokrého štětce nebo stěrky proveďte do 10min. finální úpravu. V případě spáry podlaha x zdivo natřete zdivo před nanesením tmelu základním nátěrem: tmel zředte s vodou v poměru 2:1 a nechte 20 min. zaschnout. Nevytvrzený tmel odstraňte vodou, vytvrzený odstraňte mechanicky.

3. Technické údaje

Systém reakce	vysychání
Teplota zpracování	+5°C až +40°C
Teplotní odolnost	-20°C až +80°C
Objemová hmotnost	1,60 g/ml
Povrchový škrálop	15 - 20 min.
Rychlost vysychání	2 mm/24 hod.
Pevnost v tahu	0,5 0 N/mm ²
Pohyb ve spáře	12,5 %
Tažnost	400%
Tvrdost	35 ShA
Lineární smrštění	< 3 %
Modul	0,28 N/mm ²

4. Barva

smrk, dub, buk, ořech, mahagon, třešeň

5. Balení

kartuše 310ml, karton 12ks

6. Životnost a skladování

V původních obalech je doba 24 měsíců při teplotě +5°C až +25°C.

