

## 1. Charakteristika

jednosložkové flexibilní lepidlo na bázi akrylátové disperze s minerálními plnivými, připravené k okamžitému použití. Má výbornou roztíratelnost a pojivost.

## 2. Použití

Vhodné pro vnitřní a venkovní lepení obkladů a dlažby (keramika, granit, kámen, mramor...) až do tloušťky 20 mm. Má výbornou přilnavost k většině stavebních materiálů – beton, omítka, sádkartón, dřevo, cihla... Je vhodné také při aplikaci hydroizolace. Není vhodné pro spoje trvale zatížené vodou – bazény, jímky apod..

**Aplikační postup:** Lepené díly musí být suché, odmaštěné a odprášené. Lepidlo naneste v bodech nebo v ploše pomocí zubové stěrky na jednu z lepených ploch, poté díly přitiskněte k sobě. Těžší díly s vnitřním napětím fixujte po dobu 24 hod. Nevytvrzené lepidlo lze odstranit vodou, vytvrzené mechanicky.

## 3. Technické údaje

<b>Vzhled</b>	nestékavá pasta	<b>Mastý podklad</b>	ne
<b>Měrná hmotnost</b>	1,75 g/ml	<b>Sklo, smalt</b>	ano
<b>Doba zpracování</b>	30min	<b>Vlhký podklad</b>	ano (do 5% vlhkosti)
<b>Vulkanizace</b>	2,0mm/24hod	<b>Savý podklad</b>	ano
<b>Pevnost MPa</b>	0,40MPa	<b>Nesavý podklad</b>	ano
<b>Smrštění</b>	<1%	<b>Hliník, ocel</b>	ano
<b>Aplikační teplota</b>	+7 až +30°C	<b>Olovo, měď</b>	ne
<b>Tepelná odolnost</b>	-20 až +80°C	<b>Polykarbonát</b>	ne
<b>Odolnost UV záření</b>	ano	<b>Ostatní plasty</b>	ano
<b>Teplota skladování</b>	+5°C až +30°C	<b>Dilatační spáry</b>	ne
<b>Doba skladování</b>	uveдена na výrobku		

## 4. Barva

nažloutlá

## 5. Balení

310ml kartuše

1,5kg, 3kg, 5kg kbelík

## 6. Skladování

V originálních obalech při teplotě +5°C až +35°C po dobu 12 měsíců.

