

## 1. Charakteristika

Montážní pěna je jednosložková polyuretanová pěnová hmota. Působením vzdušné vlhkosti a teploty expanduje až na 50 násobek svého původního objemu. Pěna odolává plísni, vodě, neodolává UV záření, dá se přetírat a omítat.

## 2. Použití

Montážní pěna je vhodná pro vnitřní i vnější použití na upevňování a těsnění dveřních a okenních rámců, opravy zdiva, omítky v místech průchodu potrubí a pro vyplňování dutin, prasklin a děr. Je také vhodná pro izolace van, sprchových koutů, dotěšňování střešních tašek apod.

**Aplikační postup:** Podkladové plochy musí být odprášené, odmaštěné, mohou být vlhké, ne však ojištěné nebo pod vodou. Dóza pěny před aplikací by měla mít teplotu od +5°C do +35°C (ideální je +20°C), dózu je nutné min. 1 minutu před aplikací protřepat ve vodorovné poloze. Poté se našroubuje aplikační hadička – v provedení SPRAY nebo se dóza našroubuje na aplikační pistoli - provedení GUN. Vyplňovaný prostor vyplňte maximálně do poloviny, pěna intenzivně nabývá. Čerstvou pěnu odstraníte výrobkem Čistič pěny nebo Odstraňovač silikonu a pěny, zaschlou pěnu pouze mechanicky.

## 3. Technické údaje

Vzhled	napěňující tekutina	Mastý podklad	ne
Měrná hmotnost	20-25Kg/m <sup>3</sup>	Sklo, smalt	ano
Nelepivost	10-15min	Vlhký podklad	ano
Řezatelnost	max. 45min	Savý podklad	ano
Pěnovost	38-42l / 750ml	Nesavý podklad	ano
Tvarová stabilita	max. 5%	Hliník, ocel	ano
Aplikační teplota	+5 až +40°C	Olovo, měď	ne
Tepelná odolnost	-40 až +80°C (B3)	Polykarbonát	ano
Odolnost UV záření	ne	Ostatní plasty	ano
Teplota skladování	+5°C až +25°C	Dilatační spáry	jako výplň
Doba skladování	18 měsíců		

## 4. Barva

žlutá

## 5. Balení

plechová dóza 300ml, 500ml, 750ml SPRAY, 750ml GUN kartón 12ks

## 6. Životnost a skladování

V originálních obalech při teplotě +5°C až +25°C po dobu 18 měsíců, lahve chraňte před přímým slunečním zářením a nevystavujte je teplotám nad +50°C.

